

# KRAIBURG Fluor (FKM)

## Mischungsübersicht

# KRAIBURG Fluor (FKM)

## Mischungsübersicht

Mischungsbezeichnung	Vernetzung	Fluorgehalt	Härte (ShA)	Farbe	Temperaturbereich
VA6PLZ	Peroxid	64	60	schwarz	-30 °C bis +220 °C
VA7PAZ	Peroxid	66	70	schwarz	-16 °C bis +220 °C
VA7PBZ	Peroxid	68	70	schwarz	-15 °C bis +220 °C
VA6PFZ	Peroxid	70	60	schwarz	-4 °C bis +220 °C
VA7PFZ	Peroxid	70	70	schwarz	-4 °C bis +220 °C
VA8PFZ	Peroxid	70	80	schwarz	-4 °C bis +220 °C

Basis der aufgeführten Angaben bilden die jeweils relevanten Prüfnormen. Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegen daher im Verantwortungsbereich des Verarbeitenden. Im Zweifelsfall sollte immer eine Abstimmung mit Gummiwerk KRAIBURG erfolgen.